



Spettabile

EUROFOAM S.r.l.

Via C. Colombo

20020 LAINATE (MI)

Data, 16 giugno 2016
 RP n° **320-A/2016**
 Rif. Vs. Ord. n° 888 del 03.05.2016

Camp. ricevuto il 06.05.2016 Data inizio prove: 15.06.2016 Data fine prove: 16.06.2016 Pag. 1 di 1

R A P P O R T O D I P R O V A

Oggetto: PROVE DI INFIAMMABILITA', SECONDO STANDARD UL 94, SU UN CAMPIONE IDENTIFICATO COME "POR 305/B" E FORNITO SOTTO FORMA DI PLACCHETTA VULCANIZZATA CON SPESSORE 6 mm

CAMPIONE (Placchetta 200x200x6 mm)	POR 305/B	Metodi di Prova	Valori richiesti (UL 94-V0)
---	------------------	------------------------	--

Infiammabilità

Standard
UL 94

• Tempo di post-bruciatura+post incandescenza massima per singolo provino	s	10	≤ 30
• Tempo di post-bruciatura massima dopo prima e seconda fiammatura	s	0	≤10
• Somma del tempo delle post-bruciature dopo la prima fiammatura	s	0	≤50
• Sgocciolamento di particelle accese che infiammano l'indicatore in cotone		No	No
• Bruciatura totale dei campioni		No	No


Commento: Il campione testato e identificato come "**POR 305/B**" è conforme ai requisiti richiesti dalla classificazione **UL 94-V0**.

Il campionamento è stato eseguito a cura del Committente.

I risultati ottenuti si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione del Laboratorio.

L' OPERATORE



L. Lamboglia

IL DIRETTORE



F. Negroni





Spettabile

EUROFOAM S.r.l.

Via C. Colombo

20020 LAINATE (MI)

Data, 16 giugno 2016
 RP n° **320-B/2016**
 Rif. Vs. Ord. n° 888 del 03.05.2016

Camp. ricevuto il 06.05.2016 Data inizio prove: 16.06.2016 Data fine prove: 16.06.2016 Pag. 1 di 1

R A P P O R T O D I P R O V A

Oggetto: COMPORTAMENTO ALLA COMBUSTIONE, SECONDO UL 94 HB, DI UN CAMPIONE IN GOMMA ESPANSA DENOMINATO "POR 305/B" FORNITO SOTTO FORMA DI PLACCA CON SPESSORE PARI A 6 mm

<u>CAMPIONE</u>		<u>POR 305/B</u>	<u>Metodo di Prova</u>	<u>Valore richiesto</u>
<u>Velocità lineare di combustione</u>	mm/min	Allontanando la fiamma di innesco non si ha nessuna prosecuzione della combustione	UL 94 Horizontal Burning Test HB	< 75
<u>Post combustione</u>	sec	0		<2
<u>Post incandescenza</u>	sec	6		<30
<u>Il tappetino di cotone brucia?</u>		no		no
<u>Zona danneggiata</u>	mm	20		<60


Commento: Il campione testato e identificato come "**POR 305/B**" è conforme ai requisiti di infiammabilità richiesti dalla **UL 94-HB**.

Il campionamento è stato eseguito a cura del Committente.

I risultati ottenuti si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione del Laboratorio.

L'OPERATORE


 L. Lamboglia

IL DIRETTORE


 F. Negroni
